

Schwarzbeize JE 600

Beschreibung

Die Schwarzbeize JE 600 erzeugt eine blaue bis schwarze Färbung auf Silber, Silberlegierungen und Kupfer. Die Färbung lässt sich durch Bimsen oder Schwabbeln in jede gewünschte Tönung abschatieren. Die Färbung mit der Schwarzbeize verändert nicht den Glanz der zu färbenden Metalloberfläche (dünne Schichten).

Arbeitsbedingungen

Der entfettete Gegenstand wird durch Tauchen oder Auftragen der Schwarzbeize mit dem Pinsel geschwärzt.

Nach erfolgter Färbung wird die Ware in fließendem Wasser gut abgespült und anschließend getrocknet. Je nach Anwendung kann die Schwarzbeize bis zum 10 fachen verdünnt werden z.B. für die Kupferfärbung.

Um eine dauerhafte Schicht zu erzeugen, ist es sinnvoll die gefärbten Teile mit Klarlack zu lackieren.



Gefahrenhinweise

Vor dem Ablassen der wässrigen Lösung in die Kanalisation muss eine Abwasserbehandlung erfolgen. Die Vorschriften der örtlich zuständigen Wasserbehörden sind zu beachten.

Die Lösung ist ätzend und enthält keine Zyanide oder andere Salze der Blausäure.

Lagerung

Die Vorratsbehälter müssen lichtgeschützt und luftdicht verschlossen aufbewahrt werden, da sonst eine Zersetzung der Schwarzbeize einsetzt.